


FICHA TECNICA

PROCOBAR AL AGUA PARQUETS SATINADO

Código: 298 **Grupo: Productos para la Madera**

DESCRIPCIÓN

Barniz transparente a base de resinas acrílicas modificadas con poliuretano en base agua.

PROPIEDADES

* Gran resistencia a la abrasión.
* Excelente dureza y elasticidad.
* Satinado de gran belleza.
* No se mancha por contacto ocasional de productos domésticos tales como: licores, colonias, aceite, zumos de frutas, etc.
* Totalmente lavable con agua, jabón, detergentes y demás productos de limpieza de uso doméstico.

USOS

Para el barnizado de parquets, suelos de madera y madera interior en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas acrílicas modificadas con poliuretano en base agua.
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado.
Color	Incoloro.
COV	100 g/L
Contenido en sólidos	31% ± 2 en volumen. 34% ± 2 en peso.
Densidad (g/cc)	1,04 ± 0,03
Viscosidad	30 seg. ± 2 C.F. nº 4
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Sin pegajosidad: 1-2 horas.
Repintado	6 - 8 horas y menos de 48 horas. Para pisar: 24 horas.
Rendimiento teórico	12 - 14 m²/Lt. aproximadamente.
Espesor de película	60-80 micras húmedas. 22-30 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Clasificación reacción al fuego (Norma EN 13501-1:2007)	B-s3, d0 (para paredes y techos) B_{fl}-s1 (para suelos)

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura del soporte	5 y 35ºC.
Máxima humedad relativa	85 %

Útiles de Aplicación	Brocha	Pistola aerográfica
Disolvente	agua	agua
Dilución	No precisa	5% en volumen

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa La superficie ha de estar seca y completamente limpia de polvo, grasas, ceras, sal, etc.

Madera nueva Limpiar y lijar la superficie. Aplicar la primera capa diluida al 10%. Aplicar dos manos sin diluir y con un intervalo de 6-8 horas, lijando suavemente entre capa y capa.

Madera barnizada Si el barniz antiguo se encuentra en buen estado, limpiar, lijar la superficie y aplicar Procobar al Agua Parquets Satinado.
Si el barniz se encuentra en mal estado, agrietado, blanquecino o mal adherido, eliminarlo mediante lijado o con Quitapinturas y proceder como en madera nueva.
En superficies que han sido tratadas con ceras, es necesario un acuchillado previo para eliminarla en su totalidad, a continuación proceder como en madera nueva.

Superficies pintadas Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES Es conveniente lijar suavemente entre capas, para obtener la máxima adherencia.
Para un mejor acabado aplicar siguiendo la veta de la madera.
Para acabados satinados aconsejamos que las primeras capas sean de Procobar al Agua Parquets Brillante, acabando con Procobar al Agua Parquets Satinado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.





Edición 04/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

